



Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt
Linea Seminato Veneziano

SB 290 Calacatta

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

	Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit	$\geq 8 \text{ MPa}$
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme	$\leq 4 \text{ M\%}$
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Schleifverschleiss	$\leq 20/50 \text{ cm}^2$
	Resistenza alla compressione Resistance to compression Druckfestigkeit	$\geq 60 \text{ MPa}$
	Carico di rottura Breaking load Bruchlast	$\geq 2,5 \text{ kN}$
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschwiderstand	Standard R9 Standard R9 Standard R9
	Resistenza al fuoco Fire resistance Brandverhalten	A1 _f non infiammabile A1 _f fire resistant A1 _f nicht brennbar
	Resistenza al gelo Frost resistance Witterungs-Beständig	Classe 2/B Class 2/B Klasse 2/B


Finiture / Finishing / Bearbeitung



levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

AGGLOTECH SPA

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123
www.agglotech.com – info@agglotech.com

Vertriebsbüro Deutschland

AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH

Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392
info@agglotech.de – www.agglotech.de